

## Resina

Especificaciones de la resina empleada para tubería PEAD

Características	Valor	Método ASTM
<b>Fuerza de tensión @ rendimiento</b>	3350 PSI mínimo	D 638
<b>Elongación final</b>	800% mínimo	D 638
<b>Densidad</b>	0.944 a 0.949 grs/cm <sup>3</sup>	D 792
<b>Índice de fluidez</b>	0.4 grs /10 min /mínimo	D 1238
<b>Esqr condición B F20</b>	1000 h(10% IGEPAL)	D 1693
<b>Contenido de negro de carbón en ducto color negro</b>	2% mínimo	D 1603
<b>Ducto de color protección UV (HALS)</b>	0.2% mínimo	-